

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-167301

(43)Date of publication of application : 11.07.1988

(51)Int.Cl.

G02B 1/04  
G03B 21/62  
// B29C 39/10  
B29C 39/22  
B32B 7/02  
C08K 5/34  
C08K 5/34  
B29K105:24  
B29K105:32  
B29L 11:00

(21)Application number : 61-314544

(71)Applicant : ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing : 27.12.1986

(72)Inventor : NAKANO SHINGO  
TERAOKA TSUTOMU  
SHIMAMURA KIYOSHI

## (54) TRANSMISSION TYPE SCREEN

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain long-period shape retentivity and excellent peeling strength by consisting a UV curing resin layer of a resin compsn. having respectively specified viscosity before curing, polymn. shrinkage rate by curing and Young's modulus at 70°C after curing.

CONSTITUTION: The UV curing resin layer 2 of a transmission type screen formed by laminating a Fresnel lens or lenticular lens consisting of the UV curing resin layer 2 on at least one face of a transparent hard substrate 1 is constituted of the resin compsn. having  $\leq 500$ cps viscosity (at 20°C) before curing,  $\leq 10\%$  polymn. shrinkage rate by curing and  $\geq 5,000$ kg/cm<sup>2</sup>  $\leq 30,000$ kg/cm<sup>2</sup> Young's modulus at 70°C after curing. The transmission type screen which has the good shape reproducibility, the excellent shape retentivity at a relatively high temp. and high peeling strength, is low in cost and has high productivity is thereby obtd.



⑫ 公開特許公報 (A)

昭63-167301

⑤Int.Cl.<sup>4</sup>

識別記号

厅内整理番号

④③公開 昭和63年(1988)7月11日

G 02 B 1/04

7915-2H

G 03 B 21/62

8306-2H※

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑤④発明の名称 透過型スクリーン

②特 願 昭61-314544

②出 願 昭61(1986)12月27日

②発 明 者 中 野 新 吾 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株式会社内

⑫発 明 者 寺 岡 勉 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株式会社内

⑫発 明 者 島 村 喜 代 司 神奈川 県 川 崎 市 川 崎 区 夜 光 1 丁 目 3 番 1 号 旭 化 成 工 業 株 式 会 社 内

④出願人 旭化成工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

⑦代理人 弁理士 星野 透

[最終頁に続く](#)

## 明 細 費


## 1. 発明の名称

## 透過型スクリーン

## 2. 特許請求の範囲

(1) 硬質透明基板の少なくとも片面に紫外線硬化樹脂層からなるフレネルレンズもしくはレンチキュラーレンズを積層してなる透過型スクリーンであって、該紫外線硬化樹脂層が、硬化前の粘度（20℃における）が500 cps 以下で、硬化による重合収縮率が10%以下であり、かつ、硬化後の70℃におけるヤング率が5000Kg/cm<sup>2</sup>以上30000Kg/cm<sup>2</sup>以下となる樹脂組成物からなることを特徴とする透過型スクリーン。

(2) 紫外線硬化用樹脂組成物が一般式



(式中の  $n_1$ 、 $n_2$  及び  $n_3$  はそれぞれ 1 ~ 3 の整数、

$R_1$  及び  $R_2$  はそれぞれアクリル基又はメタクリル基、  
 $R_3$  は水素原子、アクリル基、メタクリル基又は

$$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_5-\text{R}_4 \end{array}$$
 で示される基であって、 $\text{R}_4$ はアクリル基又はメタクリル基である。)で示される化合物を含有する樹脂組成物であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の透過型スクリーン。

(3) 硬質透明基板が透明熱可塑性樹脂基板である特許請求の範囲第1項記載の透過型スクリーン。

(4) 透明熱可塑性樹脂基板がポリメチルメタクリレートである特許請求の範囲第3項記載の透過型スクリーン。

(5) 紫外線硬化樹脂と硬質透明基板とのL型  
剥離強度が $1\text{ Kg/cm}$ 以上である特許請求の範囲第  
1項記載の透過型スクリーン。

### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ビデオプロジェクターなどに使用される改良された透過型スクリーンに関するものである。特にフレネルレンズ、レンチキュラーレ

ズ、又はフレネルレンズとレンチキュラーレンズを組合せた透過型スクリーンで、精度の高いレンズ形状を有し、使用温度（約70℃）での長期間形状保持性に優れ、かつ、コストが低く、高い生産性を有する透過型スクリーンに関するものである。（従来の技術とその問題点）

フレネルレンズは第4図（平面図）及び第5図（断面図）に示すようなレンズであり、レンチキュラーレンズは第6図（平面図）及び第7図（断面図）に示すようなレンズである。又、一方の表面がフレネルレンズで他方の面がレンチキュラーレンズとなった複合レンズ（第3図参照）も有る。これらのレンズは、従来、透明な無機ガラス又は透明な熱可塑性樹脂、例えばアクリル樹脂で造られていた。即ち、透明熱可塑性樹脂を熱間プレスにより圧縮成形して製造するのが一般的であり、他にサイズの小さいものは射出成形によっても製造される。

しかしながら、圧縮成形には、次のような欠点がある。即ち、①型再現性が悪く、成形後部分的

にヒケが生じたり、微細なパターンが十分再現されていなかったりすることが屢々発生し、不良率が高い。②圧縮成形用金型は1000～2000回程度使用すると微細なパターンが潰れてしまい金型が使用不能となる。これは微細なパターンを有する金型のため真鍮等の軟らかい金属が使用されていることと、硬質透明樹脂板は加熱後成形されるとは云え、数万ボイズ以上の高粘度であることが相まって生ずる現象である。この金型の寿命が短いことは、金型の占めるコストを上昇させ、その分だけ製品のコストを上昇させる結果となる。③成形に時間がかかり生産性が悪い。

又、射出成形法も、特に大きなサイズの精巧なパターンを有する成形品を得ようとすれば、高い型締圧に耐え得る金型用の材料がなく、実用化されていないのか現状である。

一方、特開昭59-141号公報には、熱可塑性樹脂の代わりに、紫外線硬化樹脂のみからなる透過型スクリーンが提案されているが、紫外線硬化樹脂のみでは強度が不足すること、全光線透過率、量

り度等の光学特性が劣る等の理由で、実用化が困難である。

光ディスクにおいては、硬質透明樹脂基板に紫外線硬化樹脂層が積層されたディスクが既に知られており、例えば、特開昭53-86756号、特開昭57-64345号、特開昭57-94946号、特開昭58-177536号、特開昭59-93713号公報等に関示されている。

しかしながら、フレネルレンズやレンチキュラーレンズは、かなり大型のものであるから変形し易いために、少々の変形に対してもひび割れが発生し難いことが必要であり、又、その表面形状は光ディスクのそれと異なっており、製作に当たっては、重合収縮によるヒケが無い高い精度の表面形状が形成される必要があり、かつ、かなり高い使用温度における形状の長期安定性が優れていることが必要である。従って、通常の光ディスクの硬化樹脂層に関するこれまでの公知事実が、そのままフレネルレンズやレンチキュラーレンズのような透過型スクリーンにおいては通用しない。

ところで、特開昭61-177215号公報には、フレ

ネルレンズ金型を用いて透明樹脂基板に紫外線硬化性樹脂を重合接着するフレネルレンズの製造方法が提案されているが、その紫外線硬化性樹脂層については、その樹脂の種類や硬化樹脂層の具備すべき特性等に就いて、何一つ具体的に開示されていない。即ち、その実体の開示は皆無である。（発明が解決しようとする問題点）

本発明者らは、かかる現状に鑑み、前記従来の欠点の無い透過型スクリーンを得るために鋭意研究をかさね、硬質透明基板と紫外線硬化樹脂層とからなる透過型スクリーンにおいて、紫外線硬化樹脂層として、従来の光ディスク及び透過型スクリーンでは示されていない、特定の性質を有する紫外線硬化性樹脂組成物を選択することにより、ひび割れし難く、優れた型再現性の表面形状、使用温度における長期の該形状保持性、優れた剝離強度を有し、低コスト、高生産性の透過型スクリーンを見出し、本発明をなすに至った。


（問題点を解決するための手段）

即ち、本発明は、硬質透明基板の少なくとも片




整数であるが、好ましくは1又は2である。それらが3を超えると、オリゴマーの粘度が高くなりすぎ好ましくない。

一般式(I)で表される化合物としては、例えば、アロニックスM-215 (東亜合成化学工業製、商品名)



アロニックスM-325 (東亜合成化学工業製、商品名)



る。

該反応性希釈剤の含有量については、これと前記一般式(I)で示される化合物との合計量に対して通常70重量%以下、好ましくは40重量%以下の範囲で選ばれ、又光重合開始剤は前記の合計量に対して、通常5重量%以下、好ましくは3重量%以下の範囲で含まれる。


光重合開始剤としては、ベンゾインイソブチルエーテルやベンゾフェノン等が挙げられる。

本発明の透過型スクリーンは、例えば、フレネルレンズ又はレンチキュラーレンズの形状を有するスタンパー上に、該紫外線硬化樹脂組成物の層を設け、その層の上に硬質透明基板を当接し、次いでその当接を保持したまま該硬質透明基板側から高圧水銀灯などにより、紫外線を照射して該樹脂組成物を硬化させた後、該スタンパーから剥離する。

(実施例)

次に実施例を示す。なお、実施例中の評価は次の方法で行った。

アロニックスM-215 (東亜合成化学工業製、商品名)



などが市販されている。

樹脂組成物は、一般式(I)で示される化合物の他に、所望に応じ、粘度を低下させるために、本発明の要件を満足する範囲内で、反応希釈剤、例えば、N-ビニルピロリドン、テトラヒドロフルフリルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、ベンジルアクリレート、2-フェノキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、アクリロイルモルホリン、アロニックスM-102、M-152、M-101、M-111、M-113、M-117 (東亜合成化学工業製、商品名)、KAYARADO TC-110、TC-1108、TC-120 (日本化薬製、商品名)等が含有され得

#### (1) 70℃で1000時間加熱後の表面形状保持性

温度70℃中に1000時間加熱処理した後、室温まで冷却して処理前後の表面形状の変化を輪郭形状測定機(東京精密製、サーフコム550A)を用いて測定した。

○・・・変化なし

×・・・表面形状変化が有る(特にフレネルレンズの先端が丸くなる変形が発生)。

#### (2) 70℃における変形能

温度70℃に加熱したフレネルレンズをフレネルレンズ面を外側に向けて曲率1mに変形させた時のひび割れ発生の有無。

○・・・変化なし

×・・・フレネルレンズ面にひび割れ発生。

#### (3) 型再現性

硬化した紫外線硬化樹脂層の表面形状と金型の表面形状を輪郭形状測定機を用いて測定して求めた。

$$\text{型再現性} = \frac{\text{紫外線硬化樹脂層の表面形状}}{\text{金型の表面形状}} \times 100 (\%)$$

## 実施例 1 ~ 5、比較例 1 ~ 5

第 1 表に示すような組成の紫外線硬化樹脂組成物 100 重量部に対し、光重合開始剤として 1- (4-イソプロピルフェニル) -2- ヒドロキシ-2- メチルプロパン-1- オンを 3 重量部添加したものをフレネルレンズ金型と厚さ 2.5mm のアクリル樹脂板 (酸化チタンを 0.4 重量%アクリル樹脂にブレンドして、押出機を用いて押出板としたもの) との間に注入し、約 0.5Kg / cm<sup>2</sup> の押圧を加えながら数十分間加熱した後、4 KW 高圧水銀灯を 2 分間回転させつつ照射して硬化させ、フレネルレンズを得た。

なお、紫外線硬化生成物の物性は 2 枚の厚さ 2 mm のアクリル樹脂板の両内面に厚さ 100  $\mu$ m のポリプロピレンフィルムを挟み、その内側に紫外線硬化樹脂組成物を注入して硬化させたものをサンプルとして用いて測定した。

又、剥離強度は、JISK-6854 に準じて測定した。  
得られた物性値を第 1 表に示す。

第 1 表

	樹脂組成物の組成				樹脂組成物の粘度 cps(20℃)	硬化生成物の物性		フレネルレンズの物性			
	成分 A		成分 B			硬化収縮率 (%)	ヤング率 (Kg/cm)	剥離強度 (Kg/cm)	型再現性 (%)	⑦	⑧
	種 類	量(重量部)	種 類	量(重量部)							
実施例 1	アロニックスM-315	70	THFA	30	300	9.1	17000	1.6	98	○	○
2	アロニックスM-315	70	NVP	30	300	9.0	16000	1.4	98	○	○
3	アロニックスM-315	70	AMO	30	300	9.1	14000	1.8	98	○	○
4	アロニックスM-325	70	NVP	30	330	8.5	18000	1.2	99	○	○
5	アロニックスM-215	50	NVP	50	300	9.6	18000	1.3	97	○	○
比較例 1	アロニックスM-315	10	NVP	90	10	硬化不十分	測定不能	—	—	—	—
2	NKエステルABPE-4	80	CHA	20	300	14	10000	0.6	91	○	○
3	NKエステルA-14G	50	NPGDA	50	300	11	3100	0.8	93	×	○
4	KAYARAD D-310	35	NVP	65	500	15	40000	0.5	89	○	×
5	KAYARAD D-310	65	NVP	35	900	気泡あり	気泡あり	—	—	—	—


## 第1表注:

①は70℃で1000時間加熱後の表面形状特性、


②は70℃における変形能、

アロニックスM-315、M-325、M-215は前出。


NKエステルABPE-4(新中村化学製)



NKエステルA-14G(新中村化学製)



KAYARAD D-310(日本化薬製)

 $\text{R}_1 \sim \text{R}_5$ ; アクリロイル $\text{R}_6$ ; アルキロイル

THFA: テトラヒドロフルフリルアクリレート

AMO: アクリロイルモルホリン

NVP: N-ビニルピロリドン

CHA: シクロヘキシルアクリレート

NPGDA: ネオペンチルグリコリルジアクリレート

第1表から分かるように、本発明の紫外線硬化樹脂層と硬質透明基板からなる透過型スクリーンは形状保持性、密着性、及び実用強度に優れている。

(発明の効果)

本発明の透過型スクリーンは、型再現性が良く、比較的高温の使用温度において優れた形状保持性を有し、剝離強度が大で、コストが低く、生産性の高い透過型スクリーンである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のフレネルレンズの透過型スクリーンの断面図、第2図は本発明のレンチキュラーレンズの透過型スクリーンの断面図、第3図は本発明の片面フレネルレンズ他面レンチキュラーレンズからなる透過型スクリーンの断面図、第4図はフレネルレンズの表面を示す平面図、第5図は第4図のA-O断面図、第6図はレンチキュラーレンズの表面を示す平面図、第7図は第6図の


B-B'断面図である。

1...硬質透明基板


2...紫外線硬化樹脂層

特許出願人 旭化成工業株式会社  
代理人 弁理士 星野透


第1図




第2図




第3図



第4図



第5図



第6図



第7図



第1頁の続き

⑤Int.Cl.<sup>4</sup>

// B 29 C 39/10  
 39/22  
 B 32 B 7/02  
 C 08 K 5/34  
 B 29 K 105:24  
 105:32  
 B 29 L 11:00

識別記号

1 0 3  
 C A F  
 K B N

庁内整理番号

7722-4F  
 7722-4F  
 6804-4F  
 A-6845-4J

4F